



Auszug aus der DIN 51731 06/2009

Die Qualitätsnormen im Vergleich: DINplus gegenüber DIN 51731

		DINplus	DIN 51731
Durchmesser	mm	4 - 10	4 - 10
Länge	mm	< 5 x D	< 50
Rohdichte	kg/dm ³	> 1,12	1,0 - 1,4
Wassergehalt	%	< 10	< 12
Aschegehalt	%	< 0,5	< 1,5
Heizwert	MJ/kg	> 18	17,5 - 19,5
Schwefelgehalt	%	< 0,04	< 0,08
Stickstoffgehalt	%	< 0,3	< 0,3
Chlorgehalt	%	< 0,02	< 0,03
Abriebfestigkeit	%	< 1,0	Keine Normung
Fremdkontrolle der Produktion		Ja	Nein

Die wichtigsten Werte sind rot unterlegt. Hierbei wird der Unterschied zwischen DINplus und DIN 51731 besonders deutlich.